



DESCRIPCIÓN

Este producto está compuesto por alúminas muy calcinadas, con un contenido de alúmina alfa superior a 96%.

En esta familia, existen alúminas con contenido en soda intermedio (entre 2000 y 3000 ppm de Na_2O) como las alúminas estándar (entre 3000 y 4000 ppm de Na_2O).

DESCRIPCIÓN / TAMAÑO

Alúmina Calcinada	AC34
Alúmina Calcinada	AC44
Alúmina Calcinada	AC45
Alúmina Calcinada	AC45TA

APLICACIONES

Es usado para la producción de ladrillos, fibras, esmaltes, corindón, flujo en varilla de soldadura y en el campo del pulido.

ESPECIFICACIONES/NORMAS

CAS No. 1344-28-1

COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA

	AC 34	AC 44	AC 45	AC45TA
Al_2O_3 %	99.6	99.6	99.6	99.5
Na_2O ppm	2600	3700	3700	
CaO ppm	150	150	150	
SiO_2 ppm	150	150	150	
Fe_2O_3 ppm	130	130	130	

PRESENTACIÓN

• Sacos 25 Kgs.

PROPIEDADES FÍSICAS

	AC 34	AC 44	AC 45	AC45TA
BET m^2/g				0.55
Blaine cm^2/g	5300	5000	5000	
d50 μm	70	55	5	55
<15 μm %	13	15	15	12
<125 μm %	88	93	93	
<200 μm %				100

OTROS PRODUCTOS:

ÓXIDO DE ALUMINIO • CARBURO DE SILICIO • PERLA DE VIDRIO • GRANATE • BLASTITE • ALAMBRE CORTADO
 ÁCIDO OXÁLICO • ÓXIDO DE CERIO • GRANALLA DE ACERO • CARBURO DE BORO • FIELTROS DE LANA