



GRANALLA DE ACERO ESFÉRICA WA (shot)

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ACTUALIZACIÓN: JULIO-2020 REVISIÓN: 06

Versión 03, FOR-ABA-8.0.1.2

DESCRIPCIÓN

Granalla de acero shot (esférica) al alto carbón es obtenida mediante la atomización del metal fundido, seguida de un tratamiento térmico y selección granulométrica.

APLICACIONES

- Shot Blasting: Limpieza de piezas, preparación de superficies, o para obtener una rugosidad precisa antes de la aplicación de algún recubrimiento (sandblasteo, granallado, shot peening, shot blasting, limpieza a chorro).
- Superficies a granallar: Piezas coladas de fundición gris, nodular, acero colado o inoxidable, aleaciones no ferrosas, piezas forjadas, tratadas térmicamente, chapa de acero, platinas y flejes de acero inoxidable, perfil laminado y calibrado, trefilados y herramientas.

DESCRIPCIÓN / TAMAÑO

Granalla de acero shot S-70 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-110 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-230 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-230 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-280 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-330 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-390 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-440 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-460 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-550 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-660 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-780 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-780 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-780 40-51 HRC WA Granalla de acero shot S-390 52-54 HRC WA

COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA

C		0.80 - 1.2 %
Mn	HCS S70 y HCS S110 HCS S170 HCS S320 y demás	0.35 - 1.2 % 0.5 - 1.2 % 0.6 - 1.2 %

 Si
 0.4 % mínimo

 S
 0.050 % máximo

 P
 0.050 % máximo

ESPECIFICACIONES/NORMAS

Granulometría: SAE J444 Rev. May 1993
Defectos: SAE J827 Rev. Sep 1996
Composición Química: SAE J827 Rev. Sep 1996
Dureza: SAE J827 Rev. Sep 1996
Microestructura: SAE J827 Rev. Sep 1996
SAE J827 Rev. Sep 1996
SAE J827 Rev. Sep 1996

PROPIEDADES FÍSICAS

Dureza: 40 a 51 HRC

Defectos: Suma de todos máximo 20%

Alargadas 5 % máximo Rechupadas 10 % máximo Rotas 15 % máximo Huecas 10 % máximo

Microestructura: Descarburación 15% máximo

Material No magnético:1 % máximoDensidad:7 g/cc mínimo

PRESENTACIÓN

Sacos de PapelBolsas de plástico25 Kgs.25 Kgs.

OTROS PRODUCTOS:

ÓXIDO DE ALUMINIO • CARBURO DE SILICIO • PERLA DE VIDRIO • GRANATE • ÁCIDO OXÁLICO • BLASTITE ALÚMINAS CALCINADAS • ÓXIDO DE CERIO • CARBURO DE BORO • ALAMBRE CORTADO • FIELTROS DE LANA



