



DESCRIPCIÓN

Es un óxido de aluminio café de densidad media.

Tiene la particularidad de ser muy tenaz por lo que su desgaste es mínimo.

APLICACIONES

Es ampliamente utilizado en productos de ligas vitrificadas, resinosas, ahulados y revestidos (lijas).

DESCRIPCIÓN / TAMAÑO

Óxido de Aluminio FEPa F-240
Óxido de Aluminio FEPa F-280
Óxido de Aluminio FEPa F-320
Óxido de Aluminio FEPa F-360
Óxido de Aluminio FEPa F-400
Óxido de Aluminio FEPa F-500
Óxido de Aluminio FEPa F-600
Óxido de Aluminio FEPa F-800
Óxido de Aluminio FEPa F-1000
Óxido de Aluminio FEPa F-1200

COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA

Al ₂ O ₃	96.12%
TiO ₂	2.70%
SiO ₂	0.67%
FeO ₃	0.11%
Otros	0.40%

ESPECIFICACIONES/NORMAS

F230-F2000	FEPa STANDARD	42-2:2006
------------	---------------	-----------

PROPIEDADES FÍSICAS

Cristalografía:	Alúmina alfa del sistema de cristal hexagonal
Dureza Knoop:	2,090
Gravedad Específica:	3.92 g/cm ³
Forma de Partícula:	Cúbica con aristas afiladas
Color:	Café

PRESENTACIÓN

F-240 a la F-500
• Cubeta de Plástico 25 Kgs.

F-600 a la F-1200
• Cubeta de Plástico 20 Kgs.

OTROS PRODUCTOS:

CARBURO DE SILICIO • PERLA DE VIDRIO • BLASTITE • GRANATE • ÁCIDO OXÁLICO • ALAMBRE CORTADO
ALÚMINAS CALCINADAS • ÓXIDO DE CERIO • GRANALLA DE ACERO • CARBURO DE BORO • FIELTROS DE LANA